# KCCC STANDART BETFORM




## ОПИСАНИЕ

Формовочные масла для бетонных опалубок с высоким уровнем эксплуатационных характеристик. Благодаря комплексу специальных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на обрабатываемых поверхностях, обеспечивая легкое отделение опалубки от изделия

**205 л**

## СООТВЕТСТВИЯ

Masa-Henke, Wehrhahn, Hess AAC Systems

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла предназначены для обработки опалубки при изготовлении бетонных, железобетонных и пенобетонных изделий, а также при монолитном домостроении

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря специальным присадкам, улучшающим адгезию и липкость, масла отлично удерживаются на обработанных поверхностях
- Надежно защищают металлические части формы и опалубки от коррозии, продлевают их срок службы
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают возможность применения масел при отрицательных температурах
- Не оставляют масляных пятен на пенобетонных блоках и железобетонных изделиях

| Наименование показателя | Значение* | | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| | 10 | 20 | |
| Плотность при 20 °С, г/см$^3$ | 0,842 | 0,848 | ASTM D4052 |
| Вязкость при 40 °С, мм$^2$/с | 9,8 | 17,5 | ASTM D445 |
| Индекс вязкости | 107 | 105 | ASTM D2270 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 165 | 190 | ASTM D92 |
| Температура застывания, °С | -40 | -37 | ASTM D92 |
| Коррозия на медной пластине при 100°С, баллы | 1a | 1a | ASTM D130 |

**Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.*

KCCC STANDART

ООО «КССС Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru