

KCCC HEAVY ENGINE E6/E9 10W-40

KCCC
LUBRICANTS



ОПИСАНИЕ

Премиальное малозольное моторное масло, сочетающее в себе передовые технологии защиты двигателя. Синтетические базовые масла и высокоэффективный пакет присадок обеспечивают отличную прокачиваемость при отрицательных температурах, высокую термоокислительную стабильность и устойчивость к деградации.

20 л

205 л

СООТВЕТСТВИЯ

CJ-4, CK-4, E6, E9, Cummins CES 20086, DDC 93K218, DDC 93K222, JASO DH-2, MAN 3575, MAN M 3477, MB 228.31, Renault RLD-3, Volvo VDS-4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для современных тяжелонагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации до Евро-6 включительно, в том числе оборудованных PDF/SCR системами

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уверенный холодный пуск и защита при низких температурах
- Высокая термоокислительная стабильность и моюще-диспергирующие свойства эффективно предотвращают образование отложений
- Полная совместимость с любыми системами нейтрализации отработавших газов, включая наиболее требовательные DPF/SCR
- Топливная экономичность без компромисса по износу и ресурсу

Наименование показателя	Значение*	Метод испытания
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,9	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	89,1	ASTM D445
Индекс вязкости	175	ASTM D2270
Щелочное число, мг KOH/г	10,6	ASTM D2896
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,846	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228	ASTM D92
Динамическая вязкость MRV при -30 °C, мПа·с	20041	ASTM D4684
Динамическая вязкость CCS при -25 °C, мПа·с	5640	ASTM D5293
Коррозия на медной пластине, баллы	1a	ASTM D130
Температура застывания, °C	- 40	ASTM D97
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³ :		
при 24 °C	5/0	ASTM D892
при 94 °C	5/0	
при 24 °C после испытания при 94 °C	5/0	

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.



ООО «KCCC Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047 info-lubricants@kccc.ru